

ETCH PRIMER SPRAY

ETCH PRIMER SPRAY ist eine Einkomponenten-Grundierung für die Grundierung von Metalloberflächen vor dem Lackieren. Dank seiner Aerosolformel lässt er sich leicht auftragen und trocknet sehr schnell. Ideal für punktuelle Reparaturen oder partielle Lackierungen. Kann als erste Schicht direkt auf blankes Metall aufgetragen werden. Bietet einen geeigneten Untergrund für andere Lacke: Acryl, Alkyd, Zellulose, Epoxid.

Dank der Zinkphosphate hat es sehr gute Korrosionsschutzeigenschaften.

NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH!**PRODUKTFARBE**

Grau, matt.

ANWENDUNG

- ✓ Grundierung von Metalloberflächen vor dem Anstrich.
- ✓ Korrosionsschutz.

HINTERGRUND

- ✓ Stahl.
- ✓ Aluminium.
- ✓ Eisen.

EIGENSCHAFTEN

- ✓ Schnell trocknende reaktive Grundierung.
- ✓ Ausgezeichnete Griffigkeit.
- ✓ Ideal für punktuelle / lokale Reparaturen oder partielle Neulackierungen.
- ✓ Kein Schleifen erforderlich.
- ✓ Hervorragender Schutz von Eisen- und Stahlteilen vor Korrosion.
- ✓ Es kann mit einer breiten Palette anderer Farben beschichtet werden: Acryl-, Alkyd-, Zellulose- und Epoxidfarben.
- ✓ Mineralölbeständig.

TECHNISCHE MERKMALE

Dichte 20°C: 0,82 g/ml

Viskosität: nicht anwendbar (gebrauchsfertiges Aerosol)

TROCKNUNGSZEIT

Die Trocknungszeit hängt von der Schichtdicke, der Temperatur und der Belüftung ab.

Staubtrocken: nach ca. 10-15 min.

Taktile Trockenheit: nach ca. 30 min.

Kann geschliffen werden: nach ca. 1 Stunde.

Überstreichbar: nach ca. 1 Stunde.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Die besten Ergebnisse lassen sich erzielen, wenn die Grundierung bei Raumtemperatur verwendet wird.

Lufttemperatur: 15°C - 30°C

Oberflächentemperatur: 15°C - 30°C

Behältertemperatur: 18°C - 25°C

Relative Luftfeuchtigkeit: max. 80%

ANWENDUNGSMETHODE

- ✓ Schütteln Sie den Behälter vor Gebrauch gründlich (2-3 Minuten).
- ✓ Der Untergrund muss trocken und sauber, frei von Schmutz, Rost, Fett usw. sein und kann vorher leicht angeschliffen werden.
- ✓ Sprühen Sie eine gleichmäßige Schicht aus einem Abstand von ca. 25 cm auf die zu streichende Fläche.
- ✓ Verdampfen/trocknen lassen.
- ✓ Reinigen Sie die Düse nach dem Gebrauch, um Verstopfungen zu vermeiden: Halten Sie die Dose mit dem Boden nach oben und drücken Sie das Ventil nach unten, bis das Gas selbst austritt.

HINWEIS: Um eine optimale Haftung der nächsten Schicht zu gewährleisten, sollte die Grundierung mit Schleifpapier leicht angeschliffen werden.

VOC-GEHALT

II/B/e-Grenzwert = 840 g/l, VOC = 727,4 g/l

LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Kühl (10-20°C) und trocken lagern.

Haltbarkeitsdauer: 36 Monate.

ZUSÄTZLICHE KOMMENTARE

- ✓ Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. - Rauchen verboten.
- ✓ Behälter steht unter Druck: Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
- ✓ Nicht über eine offene Flamme oder eine andere Zündquelle sprühen.
- ✓ Das Einatmen von Aerosolen vermeiden.
- ✓ Tragen Sie Augen-/Gesichtsschutz und Handschutz.
- ✓ Nur im Freien oder in einem gut belüfteten Raum verwenden.

VERPACKUNG

ARTIKELNUMMER	TYP	VOLUMEN (ML)	STÜCKZAHL IN DER VERPACKUNG(STÜCK)	GROSSVERPACKUNG (KG)
80666-1	ETCH PRIMER SPRAY	500	12	6,36

Die hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältigen Laboruntersuchungen und langjähriger Erfahrung. Unsere starke Marktposition entbindet uns nicht von einer ständigen Qualitätskontrolle unserer Produkte. Wir behalten uns jedoch das Recht vor, bei unsachgemäßer Anwendung keine Verantwortung für das Endergebnis zu übernehmen.