

TECHNICKÁ KARTA**BUMPER PAINT****STRUKTURÁLNÍ LAK - SPREJ**

Jednosložkový strukturální lak určený k lakování plastových nárazníků, lišt a automobilových zrcadel. Vyznačuje se rychlou dobou schnutí a velmi dobrou přilnavostí k plastům (bez přilnavosti k PE). Jednoduché použití, zakrývá drobné povrchové vady. Odolný vůči povětrnostním vlivům a mechanickému poškození. Dá se použít jako finální nátěr bez potřeby dalšího lakování.

PRODUKT PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ!

MŮŽE BÝT POUŽITÝ PRO NÁSLEDUJÍCÍ PODKLADY

- ♦ Plasty (ABS, ABS-PC, PP-EPDM, PUR-RIM, PUR, tvrdé PVC).
- ♦ Akrylové základní nátěry.
- ♦ Epoxidové základní nátěry.
- ♦ Staré vrstvy laku.

VLASTNOSTI PRODUKTU

- ♦ Rychleschnoucí strukturální barva.
- ♦ Dobrá přilnavost k většině plastů používaných v automobilovém průmyslu bez použití základního nátěru.
- ♦ Může být pokryt většinou barev na nárazníky, které jsou dostupné na trhu.

BARVA

- ♦ Černá.
- ♦ Šedá.

ZPŮSOB POUŽITÍ

- ♦ Před použitím plast důkladně očistěte silikonovým odstraňovačem.
- ♦ Přebrouste brusným hadříkem a znovu odmastěte.
- ♦ Odstraňte zbytky separačního prostředku, abyste zabezpečili dobrou přilnavost.
- ♦ Před aplikací protřepejte nádobu s přípravkem.
- ♦ Naneste 1-2 jednotlivé vrstvy ze vzdálenosti cca. 30 cm.
- ♦ Jednotlivé vrstvy naneste v odstupu 5-10 minut.
- ♦ Po ukončení lakování očistěte trysku tak, že převrátíte nádobu dnem vzhůru a stlačíte ventil na cca. 5 sekund.

POZNÁMKA! Nejvhodnější podmínky pro malování jsou v suché místnosti při teplotě 20 °C

TECHNICKÁ KARTA**DOBA SCHNUTÍ**

Odolný proti prachu: 20 min.

Nelepivost: 60 min.

Úplné vyschnutí: 24 hod.

OBSAH TĚKAVÝCH ORGANICKÝCH SLOUČENIN

II/B/e limit = 840 g/l, VOC = 650 g/l

PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ

Skladujte na tmavém a suchém místě mimo zdroje ohně a tepla. Skladovatelnost v továrně zapečetěných obalech při 20 °C je 24 měsíců.

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY:

V souladu s bezpečnostním listem daného produktu.

BALENÍ:

Položka Nr.	Kapacita, L:	Hromadné balení, ks:	Hmotnost kartonu, kg:
31103 [černá]	0,4	12	5,20
31108 [šedá]	0,4	12	5,20
70201 [grafitová]	0,4	12	5,20

Uvedené informace jsou založeny na pečlivém laboratorním výzkumu a dlouholetých zkušenostech. Naše silné postavení na trhu nás nezbavuje neustálé kontroly kvality našich výrobků. Za nesprávné konečné výsledky však neneseme žádnou odpovědnost.