


TECHNICKÝ LIST


Akrylový email


Průmyslový akrylový email určený pro lakování autobusů, traktorů, cisteren, stavebních strojů, ocelových konstrukcí a nábytku. Ideální pro jakýkoliv povrch vyrobený z kovu, skla, hliníku, kamene, betonu, dřeva a většiny plastů. Pro vnitřní i venkovní použití a také pro dekorativní účely. Díky tomu, že je u tohoto výrobku použita vysoce kvalitní pryskyřice se vysušená a vytvrzená vrstva vyznačuje velkou tvrdostí, vynikajícím leskem a vysokou odolností vůči UV záření a povětrnostním podmínkám. Další výhodou tohoto emailu je krátká doba schnutí a velmi dobrý rozliv a krytí. Dostupné barvy podle vzorníku RAL.

POMĚRY MÍCHÁNÍ/ŘEDĚNÍ:


Akrylový email RANAL
Tužidlo
Akrylátové ředidlo RANAL

Podle objemu

2
1
20%

VISKOZITA NÁSTRÍKU, TRYSKA STŘÍKACÍ PISTOLE, PRACOVNÍ TLAK:



DIN 4/20°C 18÷22 s, Ø1.3÷1.4 mm, 2÷4 bar

POSTUP:


Lak se používá na:

- akrylový základní nátěr
- epoxidový základní nátěr
- opravy starých nátěrů


Bylo možné nastříkat dvě a poté tři jednotlivé vrstvy.

DOBA ODPAŘOVÁNÍ:


5 ÷ 10 min. mezi vrstvami

TECHNICKÝ LIST

DOBA SCHNUTÍ:

**Prachosuchost:**

14 min. w 20°C nebo 5 min. w 60°C

Užitková tvrdost:

14 hod. při 20°C nebo 45 min. při 60°C


Celková tvrdost:

po 5 dnech při 20°C

TLOUŠŤKA VRSTVEV

Jednotlivá suchá vrstva: 30-35 µm

DOBA ZPRACOVATELNOSTI SMĚSI:

Při použití **standardního a pomalého** tužidla:

kolem 6 hod. při teplotě 20°C

Při použití **rychlého** tužidla:

kolem 2 hod. při teplotě 20°C

VYDATNOST:

1 litr laku + tužidlo ve správném poměru stačí na zhruba 10,6 m² s tloušťkou suché vrstvy 50 µm.

OBSAH TĚKAVÝCH ORGANICKÝCH SLOUČENIN:

VOC ve skutečnosti = 620 g/l

PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ:

Skladujte na tmavém a suchém místě mimo tepelných a zápalných zdrojů. Doba použitelnosti při teplotě 20 °C je pro lak 24 měsíců od data výroby a pro tužidlo 9 měsíců od data výroby.

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ:

Rozpouštědlo pro nitrocelulóзовé hmoty nebo akrylátové ředidlo značky RANAL.

BOZP PŘEDPISY:

Podle bezpečnostního listu pro daný produkt.

Poskytnuté informace jsou založeny na pečlivých laboratorních studiích a dlouholetých zkušenostech. Silná pozice na trhu neznamená, že nebudeme neustále kontrolovat kvalitu našich produktů. Naše společnost není odpovědná za konečné výsledky vyplývající z nesprávného použití.