

**TĚSNÍCÍ HMOTA
BUTYLOVÁ**

Butylová těsnicí hmota je pružný tmel na bázi butylu v podobě pasty, která pevně přilne ke spojovaným dílům. Vytvrzování probíhá odpařováním rozpouštědla. Tento výrobek lze použít jako lehce odstranitelné plastové těsnění. Najde uplatnění v širokém spektru průmyslových odvětví, zejména v automobilovém a dopravním průmyslu (autobusy, nákladní automobily, obytné vozy). Je odolná vůči dočasnému kontaktu s vodou, oleji a zředěnými kyselinami/alkáliemi.

BARVA VÝROBKU

Černá.

PODKLAD

- ✓ Kovový.
- ✓ Plasty. (kromě PE, PP a teflonu).
- ✓ Sklo.

POUŽITÍ

- ✓ Pro utěsnění kovových částí.
- ✓ Pro utěsnění oken automobilů.

VLASTNOSTI

- ✓ Vynikající přilnavost k téměř jakémukoli povrchu (často bez základní úpravy).
- ✓ Vhodná pro práci s kovovým plechem, jako těsnění po obvodu střešních krytin, těsnění spojů ve vozidlech nebo například potrubí v topných a ventilačních systémech.
- ✓ Lze použít k utěsnění oken automobilů.
- ✓ Odolná proti stárnutí.
- ✓ Pružná, tvárná.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Vytvrzování: odpařováním rozpouštědla.

Rychlost vytvrzení (10 mm) metoda NPT 24 h při 23 °C a 50 % HR: cca 4 týdny.

Tvrdost Shore A (ISO 868): ok. 15

Skutečné zatížení [g/cm³] metoda NPT 06 (23 °C a 50 % HR): přibližně 1,4

Doba otevření, metoda NPT 17 (23 °C a 50 % HR): cca 20-30 min.

Teplota aplikace: 5 ÷ 40°C

Teplotní odolnost: 25 ÷ 70°C

ZPŮSOB POUŽITÍ

- ✓ Pro maximální přilnavost musí být povrch suchý a čistý.
- ✓ Doporučuje se vždy nejdříve provést předběžné testy přilnavosti povrchu.
- ✓ Sundejte horní část víčka z plastové trysky a seřízněte ji pod úhlem podle požadované tloušťky a těsnicího profilu.
- ✓ Nasadte kartuši s těsnicí hmotou do ruční nebo pneumatické teleskopické pístové pistole dodávané v sadě a opatrně vytlačte tmel, tak aby se ve směsi netvořily vzduchové bubliny.
- ✓ Po otevření by měl být obsah balení spotřebován v relativně krátké době.
- ✓ Manipulace a dokončovací práce by měly být prováděny během schnutí hmoty.
- ✓ Vzhledem k vlhkosti hmoty je nejlepší nechat ji vyschnout na vzduchu.

POZOR! Optimální pracovní teplota pro podklad i těsnění je mezi 15 °C a 25 °C. Lepené díly mohou během schnutí vyžadovat dodatečné přidržení nebo podepření.

TECHNICKÝ LIST**ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ**

Nářadí očistěte extrakčním benzínem.

Po vytvrzení lze výrobek odstranit pouze mechanicky, případných zbytků se lze ještě zbavit pomocí extrakční benzínu.

PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ:

Skladujte mimo dosah přímého slunečního záření a jiných zdrojů tepla, nejlépe na suchém místě při teplotě 10-25 °C.

Teplota skladování by neměla překročit 25 °C.

Doba použitelnosti: 24 měsíců.

DALŠÍ POZNÁMKY

✓ Chraňte před teplem / jiskrami / otevřeným ohněm / horkými povrchy. - Kouření zakázáno.

BALENÍ

Č. ČLÁNKU	DRUH	OBJEM (ML)	KOMPLETNÍ BALENÍ (KS.)	KOMPLETNÍ BALENÍ (KG)
01304	BUTYLOVÁ TĚSNÍCÍ HMOTA	300	12	

Poskytnuté informace jsou založeny na pečlivých laboratorních studiích a dlouholetých zkušenostech. Silná pozice na trhu neznamena, že nebudeme neustále kontrolovat kvalitu našich produktů. Naše společnost není odpovědná za špatné výsledky vyplývající z nesprávného použití.