

**ЛАК ДЛЯ СТАЛЬНЫХ КОЛЕСНЫХ ДИСКОВ**

Серебристый лак с эффектом металлик, предназначен как для защиты, так и для декоративной окраски металлических дисков автомобилей. Продукт отличается очень хорошей адгезией к основанию, высокой твердостью и высокой устойчивостью к механическим воздействиям. Обладает повышенной устойчивостью к изменяющимся погодным условиям и воздействию дорожной соли и уличной грязи, а также к изменению температуры и ударам камней.

**ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ!**

**ЦВЕТ ПРОДУКТА**

- ✓ Черный глянец.
- ✓ Серебристый металлик, крупнозернистый.
- ✓ Серебристый металлик, мелкозернистый.

**ВНИМАНИЕ!** Блеск покрытия зависит от типа металлической текстуры.

**ОСНОВАНИЕ**

- ✓ Сталь.
- ✓ Акриловые грунты.
- ✓ Эпоксидные грунты.

**ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ**

- ✓ Автомобильные диски.
- ✓ Металлические поверхности.
- ✓ Декоративная отделка в промышленности.

**ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ**

- ✓ Стальную поверхность очистить и обезжирить.

**ВНИМАНИЕ!** Для обезжиривания поверхности использовать Средство для удаления силикона RANAL и антистатические салфетки RANAL.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Плотность (около), кг/дм <sup>3</sup>	0,95
Рекомендуемая толщина одинарного слоя, мкм:	30- 40
Время высыхания (в 20°C): степень 3 (сухой на ощупь), ч:	12
Теоретический расход на покрытие толщиной 35 мкм, дм <sup>3</sup> /м <sup>2</sup> :	0,08
Содержание нелетучих компонентов (± 2),% об.:	46
Рекомендуемое количество слоев:	1- 2

**СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:**

Тщательно перемешайте лак в упаковке до получения соответствующего оттенка и во избежание осаждения металлического пигмента.

Во избежание разницы в оттенках отдельных порций рекомендуется при добавлении разбавителя каждую последующую порцию эмали разбавлять в точно таком же количестве.

Условия при покраске:

- ✓ Температура основания не менее 10 °C.
- ✓ Хорошая вентиляция.


**ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА****СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ**

Продукт поставляется с товарной вязкостью: 80- 100 с

Однократный слой, воздушное распыление, после разбавления до 25-30 с (10-15% акрилового разбавителя RANAL):

диаметр сопла: 1,2 – 1,5 мм

давление распыления: 3,0 – 3,5 атм.

**ВРЕМЯ СУШКИ:**

Можно использовать осторожно через 24 часа.

Повторная покраска через 24 часа.

Полные функциональные свойства через 5 дней.

**СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ (ЛОС)**

ЛОС II/V/b= 500 г/л

**ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА:**

Рекомендация: акриловый разбавитель или разбавитель NITRO RANAL.

**УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:**

Срок годности продукта при хранении в заводской закрытой таре и температуре 20°C составляет 24 месяца.

Хранить в темном и сухом месте вдали от источников огня и тепла.

**ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ:**

Поступать согласно Паспорту Безопасности Опасного Вещества для данного продукта.

**УПАКОВКА**

Номер арт.	Тип	ТАРА, МЛ	КОРОБКА, ШТ.	ВЕС КОРОБКИ, КГ
30524	Черный глянцевый	800		
30522	Серебристый, крупнозернистый	800		
30523	Серебристый, мелкозернистый	800		

Приведенная выше информация основана на тщательных лабораторных исследованиях и долголетнем опыте. Крепкая позиция на рынке не освобождает нас от постоянного контроля качества наших изделий. Однако не несем ответственности за конечный результат при неправильном их использовании.