

ETCH PRIMER PROFESSIONAL SPRAY
MOŘÍCÍ ZÁKLAD

ETCH PRIMER SPRAY je jednosložkový základní nátěr pro moření kovových povrchů před malováním. Díky aerosolovému složení se snadno nanáší a velmi rychle schne. Ideální pro lokální opravy nebo částečné malování. Může se aplikovat jako první vrstva přímo na kov. Je vhodným základem pro jiné barvy: akrylové, alkydové, celulózoové, epoxidové. Díky fosfátům zinku má velmi dobré antikorozi vlastnosti.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ!**BARVA PRODUKTU**

Šedá, matná.

APLIKACE

- ✓ Základní nátěr na kovové povrchy před malováním.
- ✓ Ochrana proti korozi.

SUBSTRÁT

- ✓ Ocel.
- ✓ Hliník.
- ✓ Železo.

VLASTNOSTI

- ✓ Rychleschnoucí reaktivní základní nátěr.
- ✓ Vynikající přilnavost.
- ✓ Ideální pro bodové / lokální opravy nebo částečné lakování.
- ✓ Nevyžaduje broušení.
- ✓ Dokonalá ochrana železných a ocelových dílů proti korozi.
- ✓ Může být pokryt širokou škálou jiných barev: akrylovými, alkydovými, celulózoovými, epoxidovými.
- ✓ Odolný vůči benzínu.

TECHNICKÉ INFORMACE

Hustota 20 °C: 0,82 g/ml

Viskozita: nevztahuje se (aerosol připraven k použití)

DOBA SCHNUTÍ

Doba schnutí závisí na tloušťce vrstvy, teploty a větrání.

Odolný proti prachu: po cca. 10-15 min.

Nelepivost: po cca. 30 min.

Broušení: po cca. 1 hod.

Malování: po cca. 1 hod.

TIPY PRO APLIKACI

Nejlepších výsledků lze dosáhnout použitím základu při pokojové teplotě.

Teplota vzduchu: 15°C – 30°C

Teplota povrchu: 15°C – 30 °C

Teplota nádoby: 18°C – 25°C

Relativní vlhkost: max. 80 %

ZPŮSOB POUŽITÍ

- ✓ Před použitím nádobu důkladně protřepejte (2-3 minuty).
- ✓ Povrch musí být suchý a čistý, zbavený nečistot, rzi, mastnoty apod., před aplikací jej můžete jemně přebrousit.
- ✓ Rovnoměrnou vrstvu základu stříkejte ze vzdálenosti cca. 25 cm na povrch připravený k malování.
- ✓ Nechte odpařit/vyschnout.
- ✓ Po použití vyčistěte trysku, abyste zabránili jejímu ucpání: Držte plechovku dnem vzhůru a mačkejte ventil, dokud z ní nebude vycházet pouze samotný plyn.

POZNÁMKA: Aby se dosáhlo nejlepší přilnavosti další vrstvy, základní nátěr by se měl jemně přebrousit smirkovým papírem.

OBSAH TĚKAVÝCH ORGANICKÝCH SLOUČENIN

II/B/e limit = 840 g/l, VOC = 727,4 g/l

PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ

Skladujte na chladném (10-20 °C) a suchém místě.

Stabilita při skladování: 36 měsíců.

DODATEČNÉ POZNÁMKY

- ✓ Skladujte mimo dosah tepla/jisker/otevřeného ohně/horkých povrchů. - Zákaz kouřit.
- ✓ Nádobu pod tlakem: Nepropichujte ani nespalujte, a to ani po použití.
- ✓ Nestříkejte na otevřený oheň nebo jiný zdroj zapálení.
- ✓ Zabraňte vdechování aerosolu.
- ✓ Používejte ochranu očí/obličeje a ochranu rukou.
- ✓ Používejte pouze venku nebo v dobře větraném prostoru.

BALENÍ

Ne. POLOŽKY	TYP	KAPACITA (ML)	HROMADNÉ BALENÍ (KS)	HROMADNÉ BALENÍ (KG)
80666-1	ETCH PRIMER SPRAY	500	12	6,36

Uvedené informace jsou založeny na pečlivém laboratorním výzkumu a dlouholetých zkušenostech. Naše silné postavení na trhu nás nezbavuje neustálé kontroly kvality našich výrobků. Za nesprávné konečné výsledky však neneseme žádnou odpovědnost.