

TECHNICKÝ LIST**ANTIGRAVITEX**

Prostředek na ochranu karoserií je vyroben na bázi vysoce kvalitních syntetických pryskyřic, neobsahuje bitumen a asfalt. Po zaschnutí je vrstva pružná a odolná proti nárazu šterku, kamenů, vody, soli a mastnoty a olejů. Vyznačuje se jemnozrnnou strukturou. Účinně chrání karoserii před korozí. Má zvukově izolační vlastnosti. Prostředek se nanáší speciální pistolí na husté hmoty. Po úplném zaschnutí lze pokrýt libovolným krycím lakem.

PRODUKT PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ!

LZE POUŽÍT NA NÁSLEDUJÍCÍ PODKLADY:

- ◆ Staré nátěry včetně termoplastických barev
- ◆ Polyesterové tmely
- ◆ Ocel
- ◆ Hliník
- ◆ Pozinkovaná ocel
- ◆ Nerezová ocel
- ◆ Reaktivní primery (wash primer)
- ◆ Plasty
- ◆ Polyesterové lamináty
- ◆ Dvousložkové akrylové základní nátěry
- ◆ Epoxidové základní nátěry

POSTUP:

Povrch by měl být před aplikováním čistý, suchý a odmaštěný. Oblasti, které nemají být pokryty, by měly být zacloněny.

Před použitím přípravku protřepejte!

Naneste dvě nebo tři jednotlivé vrstvy. Po každé vrstvě počkejte alespoň 5 minut než se látka odpaří. V případě aplikování přípravku RANAL Body Protection Agent přímo na ocel se doporučuje před tím nanést vrstvu akrylátového nebo epoxidového základního nátěru. Neaplikujte na výfukový systém, motor, podvozek a součásti zavěšení.

LAKOVÁNÍ:

Po 1 hodině od nanesení poslední vrstvy lze povrch nalakovat.

TECHNICKÝ LIST

BARVA:


Bílá, šedá nebo černá.

POUŽITÍ




Pistole na konzervaci a údržbu: 2÷4 bar
Vzdálenost: 20-30 cm
Počet vrstev: 2-3, ok. 100 µm na každou vrstvu.

ODPAŘOVÁNÍ MEZI VRSTVAMI:



5-10 minut

SCHNUTÍ:



60 minut, 20°C

OBSAH TĚKAVÝCH ORGANICKÝCH SLOUČENIN:

VOC II/B/e limit* = 840g/l VOC ve skutečnosti = 490 g/l

TEORETICKÁ SPOTŘEBA:

1 kg prostředku pro ochranu karoserie stačí na zhruba na 4,0 m² s tloušťkou suché vrstvy 100µm.

PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ:

Skladujte na tmavém a suchém místě mimo tepelných a zápalných zdrojů. Datum spotřeby v továrně uzavřeném obalu při teplotě při teplotě 20 °C je 24 měsíců.

BOZP PŘEDPISY:

Podle bezpečnostního listu pro daný produkt.

TECHNICKÝ LIST**BALENÍ:**

Art. č.	Objem	Kompletní balení, ks:	Kompletní balení, kg.:
20112-1	1kg, bílý	12	13,99
20132-1	1kg, šedý	12	13,99
20142-1	1kg, černý	12	13,99
20114-1	1,85kg, bílý	6	11,68
20134-1	1,85kg, šedý	6	11,68
20144-1	1,85kg, černý	6	11,68

Poskytnuté informace jsou založeny na pečlivých laboratorních studiích a dlouholetých zkušenostech. Silná pozice na trhu neznamena, že nebudeme neustále kontrolovat kvalitu našich produktů. Naše společnost není odpovědná za konečné výsledky vyplývající z nesprávného použití.