

**ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА****BUMPER PAINT****структурная краска для бамперов**

Однокомпонентная структурная краска предназначена для покраски бамперов, молдингов и пластиковых элементов автомобильных зеркал. Она отличается коротким временем высыхания и очень хорошей адгезией к искусственным поверхностям (за исключением PE). Легка в применении. Позволяет получить эффект нежной структуры, покрывающий мелкие дефекты.

**ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!**

**МОЖЕТ ПРИМЕНЯТЬСЯ НА СЛЕДУЮЩИХ ОСНОВАНИЯХ:**

- ◆ Пластмассы (ABS, ABS-PC, PP-EPDM, PUR-RIM, PUR, PVC твердые).
- ◆ Акриловый грунт
- ◆ Эпоксидный грунт
- ◆ Старые лакокрасочные покрытия

**ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА:**

- ◆ Хорошая адгезия к большинству пластмасс, используемых в автомобильной промышленности, без использования грунтовок.
- ◆ Может быть покрыт большинством красок, доступных на рынке.

**ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:**

- ◆ Черный
- ◆ Серый

**СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ :**

- ◆ Перед использованием тщательно обезжирить поверхность, отшлифовать наждачной бумагой и снова обезжирить.
- ◆ Перед нанесением, встряхните баллон.
- ◆ Тщательно встряхните баллон в течении приблизительно 3 минут.
- ◆ Нанести 2-3 отдельных слоя на расстоянии около 30 см.
- ◆ Между слоями требуется выдержка 5-10 минут.
- ◆ Очистите распылитель после окончания окраски, наклонив контейнер вверх дном и нажав на клапан примерно 5 секунд.

**ВНИМАНИЕ:** Лучше всего красить в сухом помещении при температуре 20°C.

**ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:**

Przedsiębiorstwo RANAL Sp. z o.o.

Numer rejestrowy: 000029202

Tel.: +48 34 329 45 03


Łódzka 3

[www.ranal.pl](http://www.ranal.pl)

Fax: +48 34 320 12 16

42-240 Rudniki, PL

[ranal@ranal.pl](mailto:ranal@ranal.pl)

**ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА****Пылесухость:** 20 минут.**Высыхание:** 60 минут.**Полное отвердевание:** 24 ч.**СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ :**

VOC II/V/e лимит = 840г/л.

VOC фактическое = 650 г/л.

**УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:**

Хранить в темном и сухом месте, вдали от источников огня и тепла. Срок годности в фабричной упаковке, при температуре 20<sup>0</sup> С составляет 60 месяцы.

**ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:**

В соответствии с Картой Характеристики Опасного Вещества для данного продукта.

**УПАКОВКА:**

Art. Nr	Емкость, мл	Вес уп., кг	Количество в уп.
31103 черный	0,4	5,20	12
31108 серый	0,4	5,20	12
70201 графит	0,4	5,20	12

Предоставленная информация основана на тщательных лабораторных исследованиях и многолетнем опыте. Сильная позиция на рынке не освобождает нас от постоянного контроля качества нашей продукции. Тем не менее, мы не несем ответственности за конечные результаты при неправильном использовании.